



## DEROCHALU ref : FSA78



Le DEROCHALU a été conçu pour le nettoyage et le dérochage uniforme de constructions mécano-soudées en aluminium. Il s'utilise par procédé de trempage et de pulvérisation. En fonction du résultat souhaité, il pourra être utilisé pur ou dilué jusqu'à 50 % avec de l'eau de ville.

Ce produit est souvent utilisé pour obtenir une certaine rugosité de la surface de l'aluminium et permettre la mise en peinture des ouvrages sans ponçage préalable.

Le temps d'action du produit est variable entre 5 minutes et 15 minutes. Il devra être rincé au nettoyeur haute pression. Il peut être appliqué soit au pinceau ou au balais (pour un éventuel traitement avant soudage), soit au pulvérisateur manuel ou pneumatique, soit par trempage (5 minutes pour les cordons TIG, 15 minutes pour les cordons MIG (temps donnés pour une température de 18°C).

**Consommation : 1 kg. de produit pur permet de traiter environ 10 m<sup>2</sup> de surface.**

Conditionnement : Bidon de 10 kg.



Xi - Irritant

Xn - Nocif

*Les décapants et passivants utilisés en grande quantité doivent faire l'objet de traitement spécifique des effluents*